



АО «Первоуральский новотрубный завод»
 Россия, 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Торговая, 1. Тел.: (3439) 27-77-77.
 При возникновении вопросов, связанных с качеством отгруженной продукции, просим направлять запросы, связанные с номер сертификата,
 тел. (3439) 27-68-59, факс (3439) 27-53-23. E-mail: Дир.Сертификация@ntrp.ru



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № АК - 051411/01

Выдан 15.03.2019 на трубы горячедиформированные Распоряжение на отгрузку № 379

Получатель Акционерное общество Торговый Дом "УралтрубоСталь"


Трубы изготовлены по заказу № 1107473 /19

Отгружена произведена 15.03.2019 в вагоне № 55802334

Трубы соответствуют ГОСТ 8732-78/В8731-74

№ партии	Размер труб, мм	Количество			Марка стали	№ плавки	ГОСТ или ТУ	Состояние	Механические свойства			Технологические испытания			
		штук	метров*	кг**					Временное сопротивление, кгс/мм ²	Предел текучести, кгс/мм ²	Относительное удлинение, %	Сплющивание	Раздача	Бортование	Загиб
03Б268	219 x 8 НК 8000	54	585.2	24360.0	20	9F1591		50	33	27					
03Б278	219 x 8 НК 8000	50	546.9	22770.0	20	9F1573		50	33	27					
Итого		104	1132.1	47130.0											

*-определяется по формуле: $L = \frac{m}{\rho \cdot S}$ - измерная длина, Мр - мерная длина, НБ - не более, НК - не короче, ОД - ограниченная длина, КР - кратные, КН - кратные, количество кратности
 **-определяется взвешиванием



Дата выдачи: 29.04.2019
 ФИО выдавшего: Кузьмина Т. В.
 Подпись: _____



КОПИЯ
 УТК-1601-А
 №00000001642/66

Копия

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ в %

Номер партии	Номера плавки	ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ в %														Обезуглероженный слой		№00000001642/66 Шероховатость		
		углерод	марганец	кремний	сера	фосфор	хром	никель	молибден	ванадий	титан	медь	алюминий	ниобий	мышьяк	азот	наружный мм	внутренний мм	наружная мкм	внутренняя мкм
9F1591	0.18	0.39	0.21	0.006	0.006	0.11	0.17				0.15				0.009					
9F1573	0.19	0.37	0.21	0.006	0.009	0.10	0.12				0.15				0.008					

Гидродавление труб гарантируется

Химсостав труб соответствует нормам ГОСТ 1050-2013

Режим термообработки труб: нормализация с прокатного нагрева.

Маркировка труб товарный знак, размер, марка стали.

Трубы изготовлены с фаской.

Отходы на обрезь в общий метраж и тоннаж не включены и составляют

Отружка производится по фактической массе

Инспектор ЦТК контроля № 51/1.1



Контрагент: ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

Контролер ЦТК

Дата выдачи: 29.04.2019

ФИО выдавшего: Кузьманин Т. В.

Подпись:

ЦТК №487

