



№ РОСС RU АМ03.Н00289
Действителен по 11.02.2022г.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1913168

Грузоотправитель: Акционерное общество "Выксунский металлургический завод", Россия, 607061, Нижегородская обл., город Выкса, улица Братьев Баташевых, 45

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Сантехкомплект" Российская Федерация, 142701, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ш.Белокаменное, д.1, корп.4, пом.50

Заказ: 0022010494

Приказ на отгрузку: 0081270328

Автомобиль: М741РК32/ВА105132

Дата отгрузки: 25.09.2019

Продукция		Количество грузовых мест
Наименование	НД	
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91	ГОСТ 10705-80 Гр. "В"	7

№ пп	Номер партии трубы	Номер плавки	Марка стали	Диаметр, мм	Толщина, мм	Номер пакета	Кол-во, шт	Метраж, м	Теоретическая масса, кг
1	193005870	1914449	20	89	3	1923045536	37	444	2824
2	193005870	1914449	20	89	3	1923045537	37	444	2824
3	193006080	1915504	20	89	3	1923047924	37	444	2824
4	193006080	1915504	20	89	3	1923047925	37	444	2824
5	193006081	1915504	20	89	3	1923047942	37	444	2824
6	193006083	1915504	20	89	3	1923047952	37	444	2824
7	193006085	1915504	20	89	3	1923047965	37	444	2824
ИТОГО:							259	3108	19768

Химический состав основного металла труб, %

№ пп	Номер плавки	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	As
1	1914449	0.19	0.18	0.14	0.002	0.004	0.07	0.07	0.17	0.007	0.004
2	1915504	0.19	0.18	0.14	0.004	0.009	0.13	0.09	0.19	0.008	0.004

Механические свойства основного металла труб

№ пп	Номер партии	Предел текучести, Кгс/мм ²	Временное сопротивление, Кгс/мм ²	Относительное удлинение, %
1	193005870	34, 36	47.5, 49.5	39, 43
2	193006080	37, 36	49, 50	34, 37
3	193006081	40, 37	54, 52	30, 34
4	193006083	36, 36	51, 51	33, 35
5	193006085	36, 35	49.5, 49.5	33, 33



Механические свойства сварного соединения

№ пп	Номер партии	Испытание на сплющивание 90 град.	Испытание на сплющивание 0 град.	Временное сопротивление, Кгс/мм ²
1	193005870	уд, уд(2/3дн)	уд, уд(2/3дн)	52, 52
2	193006080	уд, уд(2/3дн)	уд, уд(2/3дн)	54, 53
3	193006081	уд, уд(2/3дн)	уд, уд(2/3дн)	54, 54
4	193006083	уд, уд(2/3дн)	уд, уд(2/3дн)	53, 55
5	193006085	уд, уд(2/3дн)	уд, уд(2/3дн)	54, 55

Гидравлические испытания

№ п/п	Номер партии	Величина давления, Кгс/см ²	Время выдержки, с
1	193005870	60	5
2	193006081	60	5
3	193006083	60	5
4	193006080	60	5
5	193006085	60	5

ПРИМЕЧАНИЕ

- 100% неразрушающий контроль сварного соединения.
- Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам и техническим условиям.
- Транспортные хомуты, по мере поступления груза покупателю, допускается использовать не более трех раз.
- При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата и номер приказа на отгрузку.
- Завод-изготовитель гарантирует, что трубы выдержат гидравлическое давление согласно величине испытательного давления для труб вида «I» по ГОСТ 10705.
- Завод-изготовитель не несет ответственности за качество продукции при ее использовании не по назначению.
- Трубы поставляются по теоретической массе.
- При проведении неразрушающего контроля по периметру всей трубы, гидравлическое испытание труб вида «I» разрешается не проводить.

Инспектор ОТК



Булыгина В.А.
Булыгина В.А.

Бригадир участка отгрузки

Маракаева В.В.
Маракаева В.В.

Дата

25.09.2019