



№ РОСС RU.AM03.H00279
Действителен по 10.02.2022г.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1901141

Грузоотправитель: Акционерное общество "Выксунский металлургический завод", Россия, 607061, Нижегородская обл., город Выкса, улица Братьев Баташевых, 45

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Сантехкомплект" Российская Федерация, 142701, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ш.Белокаменное, д.1, корп.4, пом.50

Заказ: 0022009982

Приказ на отгрузку: 0081207920

Вагон: 68025501

Дата отгрузки: 28.04.2019

Продукция		Количество грузовых мест
Наименование	НД	
Трубы стальные водогазопроводные	ГОСТ 3262-75	11

№ пп	Номер партии трубы	Номер плавки	Марка стали	Диаметр, мм	Толщина, мм	Номер пакета	Кол-во, шт	Метраж, м	Теоретическая масса, кг
1	193003013	1911904	Ст2пс	50	3.5	1923022051	91	1092	5329
2	193003013	1911904	Ст2пс	50	3.5	1923022052	91	1092	5329
3	193003013	1911904	Ст2пс	50	3.5	1923022053	91	1092	5329
4	193003013	1911904	Ст2пс	50	3.5	1923022054	91	1092	5329
5	193003013	1911904	Ст2пс	50	3.5	1923022055	91	1092	5329
6	193003013	1911904	Ст2пс	50	3.5	1923022056	91	1092	5329
7	193003013	1911904	Ст2пс	50	3.5	1923022057	91	1092	5329
8	193003013	1911903	Ст2пс	50	3.5	1923022058	91	1092	5329
9	193003013	1911903	Ст2пс	50	3.5	1923022059	91	1092	5329
10	193003013	1911903	Ст2пс	50	3.5	1923022060	91	1092	5329
11	193003015	1911903	Ст2пс	50	3.5	1923022061	91	1092	5329
ИТОГО:							1001	12012	58619

Химический состав основного металла труб, %

№ пп	Номер плавки	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	As
1	1911903	0.16	0.26	0.11	0.002	0.007	0.09	0.11	0.17	0.01	0.004
2	1911904	0.16	0.26	0.11	0.003	0.004	0.1	0.09	0.18	0.008	0.004

Механические свойства сварного соединения

№ пп	Номер партии	Загиб в холодном состоянии
1	193003013	уд, уд(3,5дн)
2	193003015	уд, уд(3,5дн)

Гидравлические испытания



№ п/п	Номер партии	Величина давления, Кгс/см ²	Время выдержки, с
1	193003015	-	-
2	193003013	25	5

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Трубы поставляются по теоретической массе.
2. 100% неразрушающий контроль сварного соединения вихретоковым методом контроля.
3. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам и техническим условиям.
4. Транспортные хомуты, по мере поступления груза покупателю, допускается использовать не более трех раз.
5. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата и номер приказа на отгрузку.
6. Завод-изготовитель не несет ответственности за качество продукции при ее использовании не по назначению.
7. Завод-изготовитель гарантирует, что трубы выдержат гидравлическое давление.
8. При 100%-ном контроле качества сварного шва неразрушающими методами, испытание гидравлическим давлением допускается не проводить.

Инспектор ОТК



Демина Н.Г.

Бригадир участка отгрузки

Юдичева Т.М.

Дата

28.04.2019