



№ РОСС RU.AM03.H00289
Действителен по 11.02.2022г.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1911228

Грузоотправитель: Акционерное общество "Выксунский металлургический завод", Россия, 607061, Нижегородская обл., город Выкса, улица Братьев Баташевых, 45

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Сантехкомплект" Российская Федерация, 142701, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ш.Белокаменное, д.1, корп.4, пом.50

Заказ: 0022010114

Приказ на отгрузку: 0081217869

Автомобиль: P922PH152/EK190252

Дата отгрузки: 25.05.2019

Продукция		Количество грузовых мест
Наименование	НД	
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91	ГОСТ 10705-80 Гр. "В"	7

№ пп	Номер партии трубы	Номер плавки	Марка стали	Диаметр, мм	Толщина, мм	Номер пакета	Кол-во, шт	Метраж, м	Теоретическая масса, кг
1	193003490	1913237	20	133	4	✓1923026605	19	228	2902
2	193003491	1913238	20	133	4	✓1923026611	19	228	2902
3	193003491	1913238	20	133	4	✓1923026614	19	228	2902
4	193003491	1913238	20	133	4	✓1923026615	19	228	2902
5	193003491	1913238	20	133	4	✓1923026616	19	228	2902
6	193003491	1913237	20	133	4	✓1923026620	19	228	2902
7	193003491	1913237	20	133	4	✓1923026621	19	228	2902
ИТОГО:							133	1596	20314

Химический состав основного металла труб, %

№ пп	Номер плавки	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	As
1	1913237	0.18	0.42	0.23	0.002	0.006	0.09	0.09	0.21	0.009	0.005
2	1913238	0.18	0.42	0.24	0.003	0.006	0.09	0.08	0.21	0.009	0.005

Механические свойства основного металла труб

№ пп	Номер партии	Предел текучести, Кгс/мм ²	Временное сопротивление, Кгс/мм ²	Относительное удлинение, %
1	193003490	37, 39	49, 51	30, 28
2	193003491	41, 39	51, 50	30, 33

Механические свойства сварного соединения

№ пп	Номер партии	Испытание на сплющивание 90 град.	Испытание на сплющивание 0 град.	Временное сопротивление, Кгс/мм ²
1	193003490	уд, уд(2/3дн)	уд, уд(2/3дн)	45.5, 44.5
2	193003491	уд, уд(2/3дн)	уд, уд(2/3дн)	43.5, 44

Гидравлические испытания



№ п/п	Номер партии	Величина давления, Кгс/см ²	Время выдержки, с
1	193003490	30	5
2	193003491	30	5

ПРИМЕЧАНИЕ

- 100% неразрушающий контроль сварного соединения.
- Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам и техническим условиям.
- Транспортные хомуты, по мере поступления груза покупателю, допускается использовать не более трех раз.
- При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата и номер приказа на отгрузку.
- Завод-изготовитель гарантирует, что трубы выдержат гидравлическое давление согласно величине испытательного давления для труб вида «I» по ГОСТ 10705.
- Завод-изготовитель не несет ответственности за качество продукции при ее использовании не по назначению.
- Трубы поставляются по теоретической массе.
- При проведении неразрушающего контроля по периметру всей трубы, гидравлическое испытание труб вида «I» разрешается не проводить.

Инспектор ОТК



Булыгина В.А.

Бригадир участка отгрузки

Дата

Трофимова Е.А.

25.05.2019